

DF 2K Vastagfólia

(Dichtfolie DF 2K)

- > víznyomás ellen
- > rendkívül rugalmas
- > alacsony hőmérsékleten is rugalmas



Terméktulajdonságok

Hidraulikusan kötő, oldószermentes, vizet át nem engedő, de páraáteresztő, UV-álló, tartósan rugalmas, varrat és fugamentes kétkomponensű szigelés.

Alkalmazhatóság

Alkalmas kül- és beltéri felületek, helyiségek nedvesség, üzemi- és használati víz, valamint víznyomás elleni szigetelésére ragasztott hidegburkolatok alá közvetlenül felhordva, a műszaki ismertetőben leírtak betartásával, és a rendszerkiegészítők együtthalmozásával. Megfelel az ONR 22207 W1 - W4, ZDB előírása szerinti - O | AO1 | AO2 | BO adatlapnak. Építésben szabályozott nedvességérzékenységi osztály A1, A2, B, míg a nem szabályozott A osztály.

Jellemző alkalmazási területek: fürdők, zuhanyzók, üzemi konyhák, WC-helyiségek, teraszok, erkélyek, függőfolyosók, homlokzatok, úszómedencék, ivóvíz-tárolók, stb. vízszigetelése.

Termékadatok

Kiszerezés:

9 kg vödör	33 vödör/ 297 kg / raklap
18 kg vödör	24 vödör/ 432 kg / raklap
37,5 kg zsák+kanna	12 zsák+ kanna/ 450 kg / raklap

Tárolás:

Szárazon, jól lezárt eredeti, bontatlan csomagolásban, +5 °C felett, kb. 12 hónapig.

Műszaki adatok

Anyagigény: kb. 1,5 kg/m² /mm

Vízgőzáteresztési-

ellenállási faktor:	kb. 1000
Repedésmentes:	-35°C - +80°C között
Terhelhető:	kb. 8 nap múlva
Víznyomás:	7 bar
Fazékidő:	kb. 1 óra
Rétegvastagság:	min. 2 mm, két rétegben
Burkolható	kb. 24 óra múlva
Feldolgozható:	> + 5°C
Ellenoldali víznyomás max.	2 - 4 bar
Közbelső száradási idő:	első réteg után kb. 2 óra

Szabványossági vizsgálatok, minőségi tanúsítványok

ONR 22207
ZDB adatlap
Bauregelliste A

Bedolgozás

Javasolt szerszám:

Elektronos lassú fordulatu keverogep, keveroszár, fogazott glettvas.

Alapfelület:

Az alap legyen száraz, fagymentes, szilárd, hordképes, stabil, por, olaj, zsír, leválasztószer mentes. A laza részeket el kell távolítani, és feleljen meg az érvényes előírásoknak.

Megfelel:

Betonra, cementbázisú kész vakolatokra, keményhab lemezekre, fára, fémre.

Előkészítés:

Az alapfelület burkolhatóságát ellenőrizni kell. Az alapfelületnek megfelelő tulajdonságú alapozót kell használni.

Keverés:

Hidegburkolat ragasztási rendszer

Az anyagot az előírt keverési arányban (Komp. A:Komp B= 1: 2) keverjük össze úgy, hogy az összes port keverjük össze az összes folyadékkal, és homogén, csomómentes anyaggá kell keverni a komponenseket.

Feldolgozás:

A bekevert anyagot két egymástól független munkafolyamatban, egyenletesen, azonos vastagságban hordjuk fel a felületre a megadott közbelső száradási idő betartásával. Használjuk a hajlaterősítő szalagot a merőleges falcsatlakozásoknál, vízelvezetésekénél a Murexin Gully-szigetelést, csőátöréseknél a Szigetelő mandzsettát al-kalmazzuk

A szerszámokat használat után vízzel azonnal mossuk el.

Rendszerkiegészítő termékek

Felület kiegyenlítése:

Murexin OS50 Objekt plus aljzatkiegyenlítő

Murexin AM20 Kiegyenlítő habarcs

Murexin FMA30 Kültéri aljzatkiegyenlítő

Rendszerelemek:

Hajlaterősítő szalag, Gully szigetelés,

Vizsgálat szerint:

Murexin LF1 Mélyalapozó Murexin DF 2K Vastagfólia

Murexin C2, S1 minősítésű ragasztóhabarcs, csempeszigetelés

Fontos figyelmeztetés!

Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel. Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető hozzá!

Munkavédelem

Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálható a termék biztonsági adatlapján.

Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi jogi kötelezettség nem terhelheti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tüntetett kötelezettségeket nem alapoz és testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibalehetőségek kockázatának elkerülése érdekében felhívjuk termékeink felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltüntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről ismertnek feltételeztünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivétező nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő kivitelezés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.