

2 KS Folyékonyfólia

(FLUESSIGFOLIE 2 KS)



- > 2-komponensű
- > gyorsan szilárduló
- > glettelhető



Terméktulajdonságok

Gyorsan száradó, varrat és fuga mentes, két komponensű alternatív szigetelés. Hidegben is rugalmas.

Alkalmazhatóság

Kül és beltéri felhasználásra, víznyomás mentes vizes felületekre, közvetlenül a kerámia burkolat alá zuhanyzókban, fürdőszobákban, fürdő kabinokban, teraszokon, erkélyeken. Megfelel az ONR 22207 W1 - W4, ZDM előírása szerinti - O | AO₁ | AO₂ | BO adatlapnak.

Termékadatok

Kiszerezés:

12 kg vödör	27 vödör+ zsák / 324 kg / raklap
50 kg vödör	12 vödör + zsák / 600 kg / raklap

Tárolás:

Száraz, fagymentes helyen, bontatlan, eredeti csomagolásban kb. 6 hónapig.

Műszaki adatok

Anyagigény:	kb. 1,5 kg/m ² / mm
Fazékidő:	kb. 1 óra
Burkolható:	kb. 3 óra múlva
Rétegvastagság:	min. 2 mm
Feldolgozási hőmérséklet:	> + 5°C

Szabványossági vizsgálatok, minőségi tanúsítványok

ONR 22207
ZDB - Adatlap

Bedolgozás

Javasolt szerszám:

Lassú fordulátú elektromos keverő, kőműves kanál, 30l-es keverőedény.

Alapfelület:

Az alap legyen szilárd, száraz, hordképes, alaktartó, stabil, por olaj, leválasztószer és szennyeződés mentes. A laza részeket el kell távolítani. Feleljen meg az érvényben lévő előírásoknak.

Megfelel:

Betonra, gázbetonra, cementbázisú kész vakolatokra

Nem megfelelő:

Víznyomásnak kitett helyekre pl. uszómedencékbe

Előkészítés:

Az alapfelület burkolhatóságát vizsgálni kell. Az alapfelület tulajdonságának megfelelő Murexin alapozóval be kell kenni a felületet.

Keverés:

Az anyagot az előírt keverési arányban be kell keverni. (A Komp. : B Komp. = 1 : 1) A csomagolásban lévő egységet egyszerre kell bekeverni, míg homogén, csomómentes anyagot nem kapunk.

Feldolgozás:

Az alaposan bekevert anyagot közepes méretű fogazott glettvassal egyenletesen az alapfelületre fel kell hordani. A merőleges falcsatlakozásoknál a hajlaterősítő szalagot be kell a kenhető szigeteléssel rögzíteni. A további szigetelés rendszerelemeket, csőátvezetési mandzsettákat is használjuk a hézagmentes szigetelés kialakításának érdekében. A kenhető szigetelést két egymástól független munkafázisban kell felhordani, hogy a hibákat elkerüljük. A szerszámokat használat után vízzel mossuk el!

Hidegburkolat ragasztási rendszer

Rendszerkiegészítő termékek

Kiegyenlítés:

Murexin javító és kiegyenlítő anyagok

Hajlaterősítő szalag, Gully szigetelés, Csőátvezetések

Bevizsgálás szerint:

- LF Mélyalapozó

- 2 KS Folyékony fólia

- C2, S1 minősítésű Flex csemperagasztó

Fontos figyelmeztetés!

Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel. Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető hozzá!

Munkavédelem

Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nem jogi kötelezettség nem terhelheti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tüntetett kötelezettségeket nem alapoz és tesztel meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibálehetségek kockázatának elkerülése érdekében felhívjuk termékeink felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltüntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről ismertnek feltételeztünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivételoz nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő kivitelezés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.